



F0635US.

09/531,449

日 本 国 特 許 庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年 5月27日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第148602号

出 願 人

Applicant (s):

ティーディーケイ株式会社

TO 1700 MAIL ROOM


JUN-9 2000

RECEIVED

2000年 3月 3日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近 藤 隆 彦



出証番号 出証特2000-3013914

【書類名】 特許願

【整理番号】 11P185

【提出日】 平成11年 5月27日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 G11B 7/24

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

 【氏名】 平田 秀樹

【特許出願人】

 【識別番号】 000003067

 【氏名又は名称】 ティーディーケイ株式会社

 【代表者】 澤部 肇

【代理人】

 【識別番号】 100082865

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 石井陽一

 【電話番号】 3839-0367

【先の出願に基づく優先権主張】

 【出願番号】 平成11年特許願第 76951号

 【出願日】 平成11年 3月19日

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 007146

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光情報媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 支持基体上に情報記録面を有し、この情報記録面上に光透過層を有し、この光透過層を通して記録光および／または再生光が入射するように使用され、

前記光透過層が、樹脂から構成される光透過性シートと、この光透過性シートを支持基体側に接着するための粘着剤層とから構成される光情報媒体。

【請求項 2】 前記粘着剤層が、透明なアクリル系樹脂から構成される請求項 1 の光情報媒体。

【請求項 3】 前記光透過性シートが、ポリカーボネート、ポリアリレートおよび環状ポリオレフィンの 1 種から構成される請求項 1 または 2 の光情報媒体。

【請求項 4】 前記光透過性シートが流延法により製造されたものである請求項 1 ～ 3 のいずれかの光情報媒体。

【請求項 5】 前記光透過層の厚さが 3 0 ～ 3 0 0 μm である請求項 1 ～ 4 のいずれかの光情報媒体。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、再生専用光ディスク、光記録ディスク等の光情報媒体に関する。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、再生専用光ディスクや光記録ディスク等の光情報媒体では、動画情報等の膨大な情報を記録ないし保存するため、記録密度向上による媒体の高容量化が求められ、これに応えるために、高記録密度化のための研究開発が盛んに行われてきた。

【0 0 0 3】

その中のひとつとして、例えば DVD（デジタルバーサタイルディスク）にみ

られるように、記録・再生波長を短くし、かつ、記録・再生光学系の対物レンズの開口数（NA）を大きくして、記録・再生時のレーザービームスポット径を小さくすることが提案されている。DVDをCDと比較すると、記録・再生波長を780nmから650nmに、NAを0.45から0.6にすることにより、6～8倍の記録容量（4.7GB/面）を達成している。

【0004】

しかし、このように高NA化すると、チルトマージンが小さくなってしまう。チルトマージンは、光学系に対する光情報媒体の傾きの許容度であり、NAによって決定される。記録・再生波長を λ 、記録・再生光が入射する透明基体の厚さを t とすると、チルトマージンは

$$\lambda / (t \cdot NA^3)$$

に比例する。また、光情報媒体がレーザービームに対して傾くと、すなわちチルトが発生すると、波面収差（コマ収差）が発生する。基体の屈折率を n 、傾き角を θ とすると、波面収差係数は

$$(1/2) \cdot t \cdot \{n^2 \cdot \sin \theta \cdot \cos \theta\} \cdot NA^3 / (n^2 - \sin^2 \theta) - 5/2$$

で表される。これら各式から、チルトマージンを大きくし、かつコマ収差の発生を抑えるためには、基体の厚さ t を小さくすればよいことがわかる。実際、DVDでは、基体の厚さをCD基体の厚さ（1.2mm程度）の約半分（0.6mm程度）とすることにより、チルトマージンを確保している。一方、基体の厚みムラマージンは、

$$\lambda / NA^4$$

で表される。基体に厚みムラが存在すると、さらに波面収差（球面収差）が発生する。基体の厚みムラを Δd とすると、球面収差係数は、

$$\{(n^2 - 1) / 8 n^3\} \cdot NA^4 \cdot \Delta d$$

で表される。これら各式から、NAを大きくした場合の球面収差を抑えるためには、厚みムラを小さく抑える必要があることがわかる。例えば、CDでは Δt が $\pm 100 \mu m$ に対して、DVDでは $\pm 30 \mu m$ に抑えられている。

【0005】

ところで、より高品位の動画像を長時間記録するために、基体をさらに薄くで

きる構造が提案されている。この構造は、通常の厚さの基体を剛性維持のための支持基体として用い、その表面にピットや記録層を形成し、その上に薄型の基体として厚さ0.1mm程度の光透過層を設け、この光透過層を通して記録・再生光を入射させるものである。この構造では、従来に比べ基体を著しく薄くできるため、高NA化による高記録密度達成が可能である。

【0006】

しかし、この構造に用いる光透過層を樹脂の射出成形によって形成することは、非常に困難である。そのため、このような光透過層の形成方法として、例えば特開平9-161333号公報では、紫外線硬化樹脂をスピコートすることにより光透過層を形成する提案がなされている。また、特開平10-269624号公報では、光硬化性樹脂中にスペーサー粒子を分散させ、これを基体上に塗布した後、板材で押しつけることにより、厚さの均一な光透過層を形成する提案がなされている。また、特開平10-283683号公報では、光透過性シートを紫外線硬化型樹脂で接着する提案がなされている。

【0007】

しかし、上記各公報に記載された方法により光透過層を形成すると、光透過層を構成する樹脂の硬化に伴う収縮により、媒体に反りが生じてしまう。また、光硬化性樹脂を0.1mm程度の厚さの膜とした場合、膜厚方向において均一な硬化が難しい。そのため、光透過層が光学的に均質とならず、また、未硬化のモノマーによる媒体の信頼性低下が生じやすくなる。なお、上記特開平10-283683号公報では、紫外線硬化型樹脂を接着層として利用するため、他の方法よりは紫外線硬化型樹脂層が薄くなり、反りは小さくなる。しかし、紫外線硬化時の収縮歪みによって光透過性シートの複屈折が大きくなってしまいうという問題が生じる。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、支持基体表面に情報記録面を有し、この情報記録面上に樹脂からなる光透過層を有する光情報媒体において、光透過層の厚さを均一にし、また、光透過層の光学的不均質さ、特に複屈折の増大を抑制し、また、光情報媒体

の反り発生を抑えることである。

【0 0 0 9】

【課題を解決するための手段】

このような目的は、下記（１）～（５）の本発明により達成される。

（１） 支持基体上に情報記録面を有し、この情報記録面上に光透過層を有し、この光透過層を通して記録光および／または再生光が入射するように使用され

、前記光透過層が、樹脂から構成される光透過性シートと、この光透過性シートを支持基体側に接着するための粘着剤層とから構成される光情報媒体。

（２） 前記粘着剤層が、透明なアクリル系樹脂から構成される上記（１）の光情報媒体。

（３） 前記光透過性シートが、ポリカーボネート、ポリアリレートおよび環状ポリオレフィンの１種から構成される上記（１）または（２）の光情報媒体。

（４） 前記光透過性シートが流延法により製造されたものである上記（１）～（３）のいずれかの光情報媒体。

（５） 前記光透過層の厚さが 3 0 ～ 3 0 0 μm である上記（１）～（４）のいずれかの光情報媒体。

【0 0 1 0】

【発明の実施の形態】

本発明の光情報媒体の構成例を、図 1 に示す。この光情報媒体は記録媒体であり、支持基体 2 0 上に、情報記録面として記録層 4 を有し、この記録層 4 上に光透過層 2 を有する。記録光および／または再生光は、光透過層 2 を通して入射する。本発明は、記録層の種類によらず適用できる。すなわち、例えば、相変化型記録媒体であっても、ピット形成タイプの記録媒体であっても、光磁気記録媒体であっても適用できる。なお、通常は、記録層の少なくとも一方の側に、記録層の保護や光学的効果を目的として誘電体層や反射層が設けられるが、図 1 では図示を省略してある。また、本発明は、図示するような記録可能タイプに限らず、再生専用タイプにも適用可能である。その場合、支持基体 2 0 と一体的に形成されるピット列が、情報記録面を構成することになる。

【0 0 1 1】

図示する光情報媒体では、光透過層 2 を、光透過性シート 2 0 1 と、これを支持基体 2 0 側に接着するための粘着剤層 2 0 2 とから構成している。粘着剤層 2 0 2 は、記録・再生光に対して透明であって、かつ、光透過性シートと支持基体の表面に存在する層とを接着するために十分な粘着性をもつ物質から構成される。

【0 0 1 2】

光透過性シートの支持基体側への接着に粘着剤を用いる効果としては、

(1) 紫外線硬化型接着剤と異なり硬化が不要なので、硬化時の収縮歪みがなく、媒体に反りが生じにくい、

(2) 硬化が不要で硬化時の収縮歪みがないので、光透過性シートの複屈折を大きくすることがほとんどない、

(3) 硬化工程が不要なので、装置が簡略化できる

(4) 粘着剤層は、光透過性シートにあらかじめコーティング膜として形成しておけるので、膜厚分布を小さくできる

ということが挙げられる。したがって、光透過性シートと紫外線硬化型接着剤との組み合わせによって生じる従来の問題点を、本発明により解消できる。

【0 0 1 3】

粘着剤層の構成材料としては、アクリル系樹脂、シリコン系樹脂、ゴム系材料などのいずれを用いてもよいが、光学特性に優れ、粘着性および耐熱性の設計マージンが広く、また、低コストであることから、好ましくはアクリル系樹脂を用いる。

【0 0 1 4】

粘着剤層の形成方法は特に限定されないが、上述したように、均一な厚さとなるように光透過性シートに塗布する方法が好ましい。また、透明な膜状基材の両面に粘着剤を塗布することにより粘着シートを形成し、この粘着シートを本発明における粘着剤層として用いて、光透過性シートと支持基体側とを接着する構成とすることも好ましい。粘着剤の塗布方法は特に限定されず、例えばダイコート、ロールコート、グラビアコート、ディップコートなどから適宜選択すればよい。

が、膜厚分布を小さくできることから、ダイコートを利用することが好ましい。

【0015】

粘着剤層の厚さは、均一な厚さとすることが可能で、かつ、十分な接着力が得られるように適宜決定すればよいが、好ましくは $5\sim 70\mu\text{m}$ 、より好ましくは $10\sim 50\mu\text{m}$ である。粘着剤層が薄すぎると、接着性が悪くなり、また、貼り合わせ歩留まりも悪くなる。一方、厚すぎると、膜厚分布が大きくなり、また、光透過性シートを薄くしなければならなくなる。

【0016】

光透過性シートの構成材料は、ポリカーボネート、ポリアリレートおよび環状ポリオレフィンの1種であることが好ましい。

【0017】

本発明で用いるポリカーボネートは特に限定されず、例えば、一般的なビスフェノール型の芳香族ポリカーボネートを用いることができる。後述する流延法により製造されたポリカーボネートシートとしては、例えばピュアエース（帝人社製）が市販されている。

【0018】

ポリアリレートは、2価のフェノールと芳香族ジカルボン酸とのポリエステルである。本発明で用いるポリアリレートは、非晶ポリアリレートであり、特に、ビスフェノールAとテレフタル酸の縮重合物を用いることが好ましい。ポリアリレートは、ポリカーボネートと同様に芳香環を有するため複屈折を生じやすいが、ポリカーボネートに比べ耐熱性が高い。後述する流延法により製造されたポリアリレートシートとしては、例えばエルメック（鐘淵化学工業社製）が市販されている。

【0019】

本発明で用いる環状ポリオレフィンには、光透過性に優れることが好ましい。光透過性に優れた環状ポリオレフィンとしては、ノルボルネン系化合物を出発物質とする非晶質環状ポリオレフィンが挙げられる。このものは、耐熱性にも優れる。本発明では、市販の環状ポリオレフィンを使用することができる。市販の環状ポリオレフィンとしては、例えばアートン（JSR社製）、ゼオネクス（日本ゼ

オン社製）、アペル（三井化学社製）などが挙げられる。これらのうちアートンおよびゼオネクスはフィルムとして市販されている。アートンおよびゼオネクスは、ノルボルネン系モノマーを開環重合し、水素添加したものである。アートンは、ノルボルネン系モノマーの側鎖にエステル基をもたせているため、溶剤に容易に溶解できる。したがって、シート化する際に、後述する流延法を利用できる点で好ましい。また、有機材料に対する接着性が良好であるため、粘着剤層に対する接着強度を高くできる点でも好ましい。また、帯電性が低いため、塵埃が付着しにくい点でも好ましい。

【0020】

光透過性シートの製造方法は特に限定されないが、本発明で用いる光透過性シートは薄いため、通常の射出成形法により製造することは困難である。したがって、流延（ソルベントキャスト）法や溶融押し出し法など、樹脂をシート状に形成できる方法を利用することが好ましい。このうち特に好ましい方法は、流延法である。流延法は、例えば特公平3-75944号公報に記載されている。同公報には、透明性、複屈折性、可撓性、表面精度、膜厚の均一さに優れたフレキシブルディスク基板が製造できる流延法が記載されており、本発明では、光透過性シートの製造にこの流延法を利用することが好ましい。この流延法では、以下の工程により光透過性シートを製造する。

【0021】

- (1) ポリカーボネートペレット等の樹脂ペレットを塩化メチレン、アクリロニトリル、メチルアクリレート等の溶媒に溶解し、
- (2) よく攪拌、脱泡、濾過した後、表面精度の高い金型上にダイより連続的に流し、
- (3) 乾燥炉を通して溶媒を蒸発させ、連続的にロール状に巻き取る。

【0022】

このような流延法で製造した光透過性シートは、一般的な溶融押し出し法で製造したものに比べ、シートにかかるテンションが小さいので、複屈折が小さくなる。これに対し溶融押し出し法で製造したシートでは、延伸方向に複屈折の分布が生じてしまう。また、上記流延法では、溶媒の蒸発速度を適切に制御すること

により、表面状態に優れた、均一な厚さのシートが製造でき、また、溶融押し出し法により製造されたシートでみられる、ダイラインによる傷が生じない。

【0023】

光透過層の厚さは、30～300 μm の範囲から選択することが好ましい。光透過層が薄すぎると、光透過層表面に付着した塵埃による光学的な影響が大きくなる。一方、上記範囲を超える厚さの光透過層は、射出成形などの他の方法によって形成できる。

【0024】

支持基体20は、媒体の剛性を維持するために設けられる。支持基体20の厚さは、通常、0.2～1.2mmとすればよく、透明であっても不透明であってもよい。光記録媒体において通常設けられる案内溝は、図示するように、支持基体20に設けた溝を光透過層形成時に転写することにより、形成できる。図示する案内溝21は、光入射側に向かって凹んでいる溝である。

【0025】

【実施例】

以下の手順で、表1に示す再生専用光ディスクサンプルを作製した。

サンプルNo. 1

光透過層側から見たときに情報を担持するピットとなる凹凸を形成したディスク状支持基体（ポリカーボネート製、直径120mm、厚さ1.2mm）の表面に、Al合金からなる反射膜をスパッタ法により形成した。

【0026】

次いで、反射膜表面に、光透過性シートとしてポリカーボネートシート（厚さ70 μm 、複屈折率20nm）を厚さ30 μm の粘着剤層を介して接着し、光透過層とした。粘着剤層には、透明基材の両面にアクリル系樹脂からなる粘着剤を塗布して形成した両面粘着シートを用いた。このポリカーボネートシートは、ピュアエース（帝人社製）であり、前記流延法により製造されたものである。このポリカーボネートは、ガラス転移点が145℃、分子量が約40,000である。

【0027】

サンプルNo. 2

溶融押し出し法により製造したポリカーボネートシート（厚さ 70 μm 、複屈折率 90 nm）を光透過性シートとして用いたほかはサンプル No. 1 と同様に作製した。なお、ポリカーボネート自体は、サンプル No. 1 で用いたものと同じである。

【 0 0 2 8 】

サンプル No. 3（比較）

反射膜表面にアクリル系紫外線硬化型接着剤（日本化薬製 DVD-003）をスピンコーティングして、厚さ 30 μm の接着層を形成した。次いで、この接着層上に、サンプル No. 1 で用いたポリカーボネートシートを接着して光透過層とした。

【 0 0 2 9 】

サンプル No. 4（比較）

光透過性シートとしてサンプル No. 2 と同じポリカーボネートシートを用いたほかはサンプル No. 3 と同様に作製した。

【 0 0 3 0 】

サンプル No. 5（比較）

反射膜表面に紫外線硬化型樹脂（大日本インキ製 SD-301）をスピンコーティングし、紫外線照射により硬化して、厚さ 100 μm の光透過層とした。

【 0 0 3 1 】

サンプル No. 6

流延法により製造した環状ポリオレフィンシート（厚さ 70 μm 、複屈折率 10 nm）を光透過性シートとして用いたほかはサンプル No. 1 と同様に作製した。なお、この環状ポリオレフィンシートは、アートン（J S R 社製、ガラス転移点 170℃）である。

【 0 0 3 2 】

サンプル No. 7（比較）

光透過性シートとしてサンプル No. 6 と同じ環状ポリオレフィンシートを用いたほかはサンプル No. 3 と同様に作製した。

【 0 0 3 3 】

サンプルNo. 8

流延法により製造したポリアリレートシート（厚さ70 μm 、複屈折率25nm）を用いたほかはサンプルNo. 1と同様にして作製した。なお、このポリアリレートシートは、エルメック（鐘淵化学工業社製、ガラス転移点200℃）である。

【0034】

サンプルNo. 9（比較）

光透過性シートとしてサンプルNo. 8と同じポリアリレートシートを用いたほかはサンプルNo. 3と同様にして作製した。

【0035】

評価

上記各サンプルについて、光透過層の厚さ分布（最大値と最小値との差）および反り量を測定した。結果を表1に示す。厚さ分布は、キーエンス社製のレーザーフォーカス変位計により測定した。反り量は、小野測器製の機械精度測定機を用い、支持基体側から光を入射させて測定した。測定時の線速は4 m/sとした。

【0036】

また、光透過層の複屈折率を、アドモンサイエンス社製回転検光子型複屈折測定器により測定した。結果を表1に示す。なお、測定対象は、サンプルNo. 5では紫外線硬化樹脂層であり、その他のサンプルでは粘着剤層または接着層と光透過性シートとの積層体である。

【0037】

【表 1】

サンプル No.	接着手段	光透過性シート 構成材料	光透過性 シート製法	厚さ分布 (μm)	反り量 (deg)	複屈折 (nm)
1	粘着剤	ポリカーボネート	流延法	2	0.20	20
2	粘着剤	ポリカーボネート	溶融押し出し法	4	0.22	130
3 (比較)	紫外線硬化型接着剤	ポリカーボネート	流延法	14	0.72	40
4 (比較)	紫外線硬化型接着剤	ポリカーボネート	溶融押し出し法	18	0.75	200
5 (比較)	紫外線硬化型樹脂	-	-	25	測定不能	10
6	粘着剤	環状ポリオレフィン	流延法	3	0.24	15
7 (比較)	紫外線硬化型接着剤	環状ポリオレフィン	流延法	17	0.65	25
8	粘着剤	ポリアリレート	流延法	3	0.26	30
9 (比較)	紫外線硬化型接着剤	ポリアリレート	流延法	20	0.68	40

【0038】

表 1 から本発明の効果が明らかである。すなわち、No. 1 と No. 3 との比較、No. 2 と No. 4 との比較、No. 6 と No. 7 との比較、No. 8 と No. 9 との比較から、粘着剤層により光透過性シートを接着することにより、光透過層厚さの均一性、反り

量、複屈折のいずれもが著しく改善されることがわかる。そして、No. 1 と No. 2 との比較から、流延法により製造したポリカーボネートシートを粘着剤層と組み合わせることにより、ポリカーボネートシートの複屈折増大をほぼ完全に抑制できることがわかる。また、環状ポリオレフィンシートおよびポリアリレートシートについてもポリカーボネートシートと同様に、流延法により製造することにより複屈折率を著しく小さくできることがわかる。

【0039】

なお、表 1 において反り量が測定不能と表示されているものは、反りが大きすぎて測定が不能であったものである。

【0040】

【発明の効果】

本発明では、樹脂からなる光透過性シートを粘着剤層で支持基体に接着して光透過層を形成することにより、光透過層の厚さを均一にでき、また、光透過性シートの複屈折増大を抑制することができ、また、光情報媒体の反り発生を抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】


本発明の光情報媒体の構成例を示す部分断面図である。

【符号の説明】

- 2 光透過層
- 201 光透過性シート
- 202 粘着剤層
- 20 支持基体
- 21 案内溝
- 4 記録層

【書類名】 図面

【図 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 支持基体表面に情報記録面を有し、この情報記録面上に樹脂からなる光透過層を有する光情報媒体において、光透過層の厚さを均一にし、また、光透過層の光学的不均質さ、特に複屈折の増大を抑制し、また、光情報媒体の反り発生を抑える。

【解決手段】 支持基体 2 0 上に情報記録面 4 を有し、この情報記録面 4 上に光透過層 2 を有し、この光透過層 2 を通して記録光および／または再生光が入射するように使用され、

前記光透過層 2 が、ポリカーボネート、環状ポリオレフィン、ポリアリレート等の樹脂からなる光透過性シート 2 0 1 と、この光透過性シート 2 0 1 を支持基体側に接着するための粘着剤層 2 0 2 とから構成される光情報媒体。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000003067]

1. 変更年月日 1990年 8月30日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 ティーディーケイ株式会社